



YT-255A مثن PU ترابطي غير أيوني منخفض القص (HEUR)

نظرة عامة

YT-255A هو مثن يوريثان بولي مائي ترابطي جديد (HEUR) يوفر تدفقًا وتشكيل فيلم وتسوية ومقاومة للماء ولمعانًا أفضل من المثنات السليولوزية أو الأكريليكية التقليدية. يوفر ريولوجيا زائفة بلاستيكية قوية مع لزوجة عالية نسبيًا عند القص المنخفض لأداء ممتاز ضد الترهل والفرشاة، مع تطبيق خالٍ من تنثر الأسطوانة ومقاومة قوية للتحلل البيولوجي. مستقل عن الأس الهيدروجيني وسريع الذوبان، وخالٍ من القصدير والتولوين - بديل مباشر لـ 105A للدهانات اللاتكس من الدرجة المتوسطة إلى الاقتصادية، والمواد اللاصقة المائية، وأحبار الطباعة، وطلاءات الجلود، وطلاءات المنسوجات حيث تكون كل من التسوية والتخزين مطلوبتين.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شفاف من عديم اللون إلى أصفر فاتح	المحتوى الصلب	50% / 40%
قيمة الأس الهيدروجيني	8 - 6	اللزوجة	mPa·s 30,000 ≥
الجرعة الموصى بها	of formula 2.0% - 0.5		

الميزات الرئيسية

- ✓ ارتباط قوي مع لزوجة عالية عند القص المنخفض وسلوك ريولوجي كاذب
- ✓ مستقل عن الأس الهيدروجيني؛ ذوبان سريع ومقاومة قوية للتحلل البيولوجي
- ✓ تحسين التسوية، التغطية، مقاومة الفرك والتحكم في تنثر الأسطوانة دون التأثير على اللمعان
- ✓ تشكيل فيلم ممتاز، ترطيب الصبغات وثبات للأشعة فوق البنفسجية — يميل إلى التخزين مع تسوية طفيفة

التطبيقات

- ✓ دهانات لاتكس متوسطة إلى اقتصادية ✓ مواد لاصقة وأحبار طباعة مائية ✓ طلاءات الجلود
- ✓ طلاءات المنسوجات

التخزين

يخزن عند 30-5 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهرًا. تجنب التجميد والتعرض المباشر للضوء. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم