YT-8083 راتنج طلاء واقي قابل للتقشير

نظرة عامة

YT-8083 عبارة عن راتينج بولي يوريثان مائي قابل للتقشير يشكل طبقة ناعمة وشفافة بعد المعالجة. يوفر استطالة وتمدد عاليين، ومقاومة ممتازة للاصفرار والماء، ويوفر حماية مؤقتة موثوقة للزجاج والمعادن والمكونات المطلية والبلاستيك.

المواصفات الرئيسية

المظهر	سائل شفاف مائل للبياض	**المحتوى الصلب**	35 ± 2%
قيمة الأس الهيدروجيني	7 – 9	**الثقل النوعي**	1.06 ± 0.02 g/cm³
اللزوجة	200 – 1000 mPa·s		

الميزات الرئيسية

- ✓ تسوية ممتازة وسهولة في التطبيق
- ✓ تقشير نظيف بدون بقايا
- ✓ مقاومة ممتازة للاصفرار والماء

التطبيقات

✓ حماية مؤقتة لأسطح الزجاج ✓ حماية المعادن والمكونات المطلية ✓ حماية الأجزاء البلاستيكية أثناء المناولة والنقل

ملاحظات التطبيق

للحصول على أفضل تسوية، اترك الطلاء لمدة 10 دقائق بعد التطبيق قبل التجفيف عند 60–80 درجة مئوية. للحصول على قابلية تقشير جيدة، يجب أن يكون سمك الفيلم الجاف ≤ 50 ميكرومتر.

التخزين

يخزن عند 5-30 درجة مئوية في مكان بارد وجاف وجيد التهوية؛ مدة الصلاحية 12 شهرًا. تجنب التجميد وأشعة الشمس المباشرة. التغليف برميل بلاستيك 50 كجم / 120 كجم