



YT-6033 Anorganisches Silikat-Hitzebeständiges Harz

ÜBERSICHT

YT-6033 ist ein anorganisches Silikatharz, das von unserem Unternehmen unabhängig entwickelt wurde. Es bietet hervorragende Witterungsbeständigkeit, starke Bindungskraft, herausragende Verträglichkeit und Hitzebeständigkeit bis etwa 1200 °C, mit guter Haftung sowie starker Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit – geeignet für Kunstbeschichtungen, Holzlacke, Industriefarben und Bodenbeschichtungen auf harten Untergründen.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen	Transparente Flüssigkeit	Feststoffgehalt	32 ± 1%
pH-Wert	9 – 11	Spezifisches Gewicht (20 °C)	1.208
100% Modul	Hart		

HAUPTMERKMALE

- ✓ Hält Hitze bis etwa 1200 °C stand
- ✓ Hervorragende Witterungsbeständigkeit
- ✓ Starke Bindungskraft und gute Haftung
- ✓ Herausragende Verträglichkeit, Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit

ANWENDUNGEN

- ✓ Kunst- und Dekorbeschichtungen
- ✓ Holzlacke
- ✓ Industriefarben
- ✓ Bodenbeschichtungen auf harten Untergründen

LAGERUNG

Bei 5–30 °C an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Haltbarkeit: 12 Monate. Vor Frost und Lichteinwirkung schützen. Verpackung 50 kg / 120 kg / 1000 kg