



YT-X51 Resina auto-mate de poliéster modificada con silicona de base acuosa

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-X51 es una resina auto-mate alifática modificada con silicona de poliéster de base acuosa desarrollada por nosotros mismos. La emulsión ecológica es de carácter medio-blando, ofreciendo un excelente rendimiento de mate y neblina negra con un tacto lleno, aceitoso y suave, y soporta horneado a alta temperatura de 240 °C. Es adecuada para la coformulación con agentes de acabado superficial para cuero sin disolventes, cuero de microfibra, cuero de PU, cuero de PVC y cuero calandrado.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido viscoso blanco lechoso	Contenido de sólidos	30 ± 1%
Valor de pH	6.0 – 8.0	Tipo de ion	Aniónico
Viscosidad (25 °C)	100 – 300 mPa·s	Medio de dispersión	Agua desionizada / NMP

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Resina auto-mate alifática modificada con silicona de poliéster de base acuosa de carácter medio-blando
- ✓ Excelente mate y neblina negra con un tacto lleno, aceitoso y suave
- ✓ Soporta horneado a alta temperatura de 240 °C
- ✓ Compatible para coformulación con agentes de acabado para cuero sin disolventes, microfibra, PU, PVC y cuero calandrado

APLICACIONES

- ✓ Agentes de acabado superficial para cuero
- ✓ Tintas para papel
- ✓ Recubrimientos textiles

NOTAS DE APLICACIÓN

Ajuste según su aplicación según sea necesario. Agite bien antes de usar y filtre a través de una malla de 150 mesh antes de la aplicación. Al agregar auxiliares o teñir, pruebe con anticipación y confirme antes del uso a granel.

ALMACENAMIENTO

Almacene a 5–30 °C en un lugar fresco, ventilado y seco; evite la congelación, altas temperaturas y luz solar directa. Vida útil de 6 meses. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg