



YT-X81 Resina Auto-Mate Alifática de Base Acuosa

DESCRIPCIÓN GENERAL

YT-X81 es una resina auto-mate alifática de base acuosa desarrollada por nosotros. La emulsión ecológica es de carácter medio-blando, ofreciendo un excelente rendimiento de mate y neblina negra, y soporta horneado a alta temperatura de 240 °C. Es adecuada para coformulación con agentes de acabado superficial para cuero sin solventes, cuero de microfibra y cuero de PU.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido viscoso blanco lechoso	Contenido de sólidos	30 ± 1%
Valor de pH	6.0 – 8.0	Tipo de ion	Aniónico
Viscosidad (25 °C)	100 – 300 mPa·s	Composición de solvente	Agua desionizada

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ✓ Resina auto-mate alifática de base acuosa medio-blanda
- ✓ Excelente mate y neblina negra; soporta horneado a alta temperatura de 240 °C
- ✓ Compatible para coformulación con agentes de acabado para cuero sin solventes, microfibra y cuero de PU

APLICACIONES

- ✓ Coformulación con agentes de acabado para cuero sin solventes, microfibra y cuero de PU
- ✓ Agentes de acabado superficial para cuero
- ✓ Tintas para papel
- ✓ Recubrimientos textiles

NOTAS DE APLICACIÓN

Ajuste según su aplicación según sea necesario. Agite bien antes de usar y filtre a través de una malla de 150 mesh antes de la aplicación. Al agregar auxiliares o teñir,

pruebe con anticipación y confirme antes del uso a granel.

ALMACENAMIENTO

Almacene a 5–30 °C en un lugar fresco, ventilado y seco; evite la congelación, altas temperaturas y luz solar directa. Vida útil de 6 meses. Embalaje Tambor de plástico de 50 kg / 120 kg