# YT-5130 Anyonik Su Bazlı Poliüretan Reçinesi

## GENEL BAKIŞ

YT-5130, şirketimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilen anyonik alifatik bir poliüretan dispersiyonudur. 60 °C'de bir saat suda bekletildikten sonra beyazlama yapmadan iyi su ve toluen direnci sunar; ayrıca iyi ısı ve sararma direncine sahiptir. Kaplama yüzeyi pürüzsüz ve parlaktır, güçlü yapışma özelliğine sahiptir; su, sararma ve ısı direnci gerektiren kaplamalar için uygundur.

## TEMEL ÖZELLİKLER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Görünüm** | Yarı saydam sıvı | **Katı madde içeriği** | 32% |
| **pH değeri** | 7 – 9 | **Film sertliği** | Sert |

## TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ İyi su ve toluen direnci
- ✓ 60 °C'de 1 saat suda bekletildikten sonra beyazlama yapmaz
- ✓ İyi ısı ve sararma direnci
- ✓ Pürüzsüz, parlak film yüzeyi ve güçlü yapışma

## UYGULAMALAR

- ✓ Su, sararma ve ısı direnci gerektiren kaplamalar

## DEPOLAMA

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde 5–35 °C'de saklayın. Raf ömrü: 12 ay. Dondurulmaktan ve ışığa maruz kalmaktan kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil