



YT-5140 Alkole Dayanıklı Su Bazlı Poliüretan Reçine

GENEL BAKIŞ

YT-5140, mükemmel alkol silme direnci, su direnci ve solvent direncine sahip anyonik polikarbonat bazlı su bazlı poliüretan dispersiyonudur. Yüksek parlaklıkta, orta sertlikte filmler oluşturur. Çevre dostu ve toksik olmayan, iyi aşınma direncine sahip olup, metal, plastik ve cam kaplamaların yanı sıra hakiki ve sentetik deri bitim işlemleri için uygundur — yüksek alkol silme direnci ve parlaklık gerektiren uygulamalar.

TEMEL ÖZELLİKLER

İyonik tip	Anyonik	Görünüm	Süt beyazı
Katı madde içeriği	40% ± 1	pH değeri	6.0 – 8.0
%100 modül	4 – 6 MPa	Çekme mukavemeti	≥ 40 MPa
Kopma uzaması	≥ 700%	Viskozite (30 °C)	≤ 1000 mPa·s

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Çevre dostu — sıfır ilave formaldehit, nonilfenol, ağır metal, PAH veya DMF
- ✓ Berrak, parlak, orta sertlikte film, üstün alkol silme direnci (50+ silme)
- ✓ Üstün su direnci; birden fazla solvente dayanır; çizilmeye ve aşınmaya dayanıklı yüzey

UYGULAMALAR

- ✓ Metal, plastik ve cam kaplamalar
- ✓ Hakiki ve sentetik deri yüzey bitim işlemleri
- ✓ Yüksek alkol silme direnci ve parlaklık gerektiren kaplamalar

UYGULAMA NOTLARI

Daha yüksek su direnci için yaklaşık %1–5 çapraz bağlayıcı ekleyin; kullanmadan önce iki bileşeni iyice karıştırın.

DEPOLAMA

5–30 °C'de saklayın; dondurucu soğuktan, yüksek sıcaklıktan ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Raf ömrü: 12 ay. Tehlikeli olmayan madde olarak taşıyın. Not: Temel

ürün özellikleri yalnızca tipik sonuçları temsil eder ve spesifikasyon olarak kabul edilmemelidir. Ambalaj 50 kg / plastik varil, IBC konteyner