YT-6153 Koruyucu Kaplama Su Bazlı Poliüretan Dispersiyon

GENEL BAKIŞ

YT-6153, kendiliğinden geliştirilmiş anyonik alifatik su bazlı poliüretan dispersiyonudur. Çevre dostu emülsiyon, formaldehit, NPEO, ağır metaller, PAH'lar ve DMF içermez. Metal, cam ve ahşap yüzeylerde koruyucu kaplamalar için mükemmel çizilme ve aşınma direncine sahip pürüzsüz filmler oluşturur.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Yarı saydam sıvı	**Katı madde oranı**	31 ± 1%
pH değeri	6.0 – 8.0	**Sertlik (kalem)**	HB
Viskozite (25 °C)	≤ 300 mPa·s	**Su emme (24 saat, 25 °C)**	4 – 5%

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Formaldehit, NPEO, ağır metaller, PAH'lar ve DMF içermeyen çevre dostu formül
- ✓ Mükemmel çizilme ve aşınma direncine sahip pürüzsüz filmler

UYGULAMALAR

- ✓ Metal yüzey koruyucu kaplamalar
- ✓ Cam yüzey koruyucu kaplamalar
- ✓ Ahşap yüzey koruyucu kaplamalar

UYGULAMA NOTLARI

Daha yüksek su direnci için yaklaşık %1–5 çapraz bağlayıcı ekleyin; kullanmadan önce iki bileşeni iyice karıştırın. Farklı yapıdaki yapıştırıcılarla karıştırmayın. Diğer YotoChem anyonik poliüretan sınıflarıyla uyumludur.

DEPOLAMA

5–30 °C'de saklayın; donmaktan, yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Raf ömrü 12 ay. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil