YT-8083 Soyulabilir Koruyucu Kaplama Reçinesi

GENEL BAKIŞ

YT-8083, kürlenme sonrası yumuşak, şeffaf bir film oluşturan su bazlı soyulabilir poliüretan reçinedir. Yüksek uzama ve esneme, mükemmel sararma ve su direnci sunar ve cam, metal, boyalı parçalar ve plastikler için güvenilir geçici koruma sağlar.

TEMEL ÖZELLİKLER

Görünüm	Hafif beyaz, yarı saydam sıvı	**Katı madde oranı**	35 ± 2%
pH değeri	7 – 9	**Özgül ağırlık**	1.06 ± 0.02 g/cm³
Viskozite	200 – 1000 mPa·s		

TEMEL ÖZELLİKLER

- ✓ Mükemmel tesviye ve kolay uygulama
- ✓ Kalıntı bırakmayan temiz soyulma
- ✓ Mükemmel sararma ve su direnci

UYGULAMALAR

- ✓ Cam yüzeyler için geçici koruma
- ✓ Metal ve boyalı parça koruması
- ✓ Plastik parçaların taşıma ve nakliye sırasında korunması

UYGULAMA NOTLARI

> En iyi seviyeleme için, kaplamanın 60–80 °C'de kurutulmadan önce uygulamadan sonra 10 dakika beklemesine izin verin. İyi soyulabilirlik için kuru film kalınlığı ≥ 50 µm olmalıdır.

DEPOLAMA

> 5–30 °C'de serin, kuru, havalandırılan bir yerde saklayın; raf ömrü 12 ay. Donmaktan ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Ambalaj 50 kg / 120 kg plastik varil