YT-1128 Nhựa Polyurethane Gốc Nước Thơm Tự Liên Kết Ngang

TỔNG QUAN

YT-1128 là nhựa polyurethane gốc nước thơm anion tự phát triển với chức năng tự liên kết ngang tích hợp. Trên nền da tổng hợp, nó đạt độ chống dính ướt-nhiệt ≥ Cấp 3.5 mà không cần thêm chất liên kết ngang aziridine, với bề mặt khô và khả năng phát triển màu tuyệt vời. Nó phù hợp cho da túi xách và da may mặc, bột in, mực in và hoàn thiện da. Đối với phủ dao, thời gian chảy 10–13 giây và trọng lượng phủ 100–150 g/m² được khuyến nghị. Công thức có thể được điều chỉnh cho các ứng dụng cụ thể.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng màu trắng sữa	**Hàm lượng rắn**	27 ± 1%
Giá trị pH	6 – 8	**Loại ion**	Anion
Modulus 100%	1.5 – 3 MPa	**Độ bền kéo**	≥ 10 MPa
Độ giãn dài khi đứt	≥ 400%		

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Tự liên kết ngang; chống dính nhiệt ướt ≥ Cấp 3.5 không cần aziridine
- ✓ Độ đàn hồi và độ bền kéo cao với cảm giác bề mặt khô
- ✓ Phù hợp cho phủ dao (10–13 s; 100–150 g/m²)

ỨNG DỤNG

- ✓ Da túi xách & da may mặc
- ✓ Bột in & mực in gốc nước
- ✓ Hoàn thiện da & xử lý bề mặt da tổng hợp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

> Không trộn với bột cation hoặc bột gốc dung môi.

BẢO QUẢN

> Bảo quản ở 5–30 °C; tránh đông lạnh, nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp. Thời hạn

sử dụng 6–12 tháng. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg