



YT-6120 Nhựa Polyurethane Gốc Nước Chống Nước Linh Hoạt

TỔNG QUAN

YT-6120 là phân tán polyurethane gốc nước anion tự phát triển. Nó thân thiện với môi trường và không độc hại, tạo thành màng mịn với độ bóng cao, và có khả năng chống nước và linh hoạt tuyệt vời. Nó phù hợp cho lớp phủ vải may mặc và vecni in, và được thiết kế đặc biệt cho mực in composite in ngược gốc nước PVC — mang lại khả năng khô nhanh, độ bền in tuyệt vời, chi tiết hình ảnh tinh tế, khả năng hòa tan lại tốt và độ bám dính cán ép nhiệt mạnh (150–180 °C).

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng trong suốt	Hàm lượng rắn	35 ± 1%
Giá trị pH	6.0 – 8.0	Mô đun	4.5 – 6.0 MPa
Độ nhớt (25 °C)	≤ 1000 mPa·s	Độ bền kéo	≥ 35 MPa
Độ giãn dài khi đứt	≥ 500%	Độ hấp thụ nước (24 giờ, 25 °C)	< 3%

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Công thức gốc nước nguyên chất, thân thiện với môi trường
- ✓ Tạo màng mịn với độ bóng cao
- ✓ Khả năng chống nước và độ linh hoạt tuyệt vời
- ✓ Cấp độ mực in composite ngược PVC sấy nhanh

ỨNG DỤNG

- ✓ Lớp phủ vải may mặc
- ✓ Vecni in & mực bóng
- ✓ Mực in composite ngược gốc nước PVC (sấy nhanh)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để tăng khả năng chống nước, thêm khoảng 1–5% chất liên kết ngang; trộn đều hai thành phần trước khi sử dụng. Không trộn với chất kết dính có bản chất khác.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt; thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh đông lạnh và ánh sáng trực tiếp. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg