YT-8083 Nhựa lớp phủ bảo vệ có thể bóc

TỔNG QUAN

YT-8083 là loại nhựa polyurethane có thể bóc được trong nước, tạo thành một lớp màng mềm, trong suốt sau khi đóng rắn. Nó có độ giãn dài và độ giãn cao, khả năng chống ố vàng và chống nước tuyệt vời, đồng thời cung cấp sự bảo vệ tạm thời đáng tin cậy cho thủy tinh, kim loại, các thành phần được sơn và nhựa.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng trong suốt, hơi trắng	**Hàm lượng rắn**	35 ± 2%
Giá trị pH	7 – 9	**Tỷ trọng**	1.06 ± 0.02 g/cm³
Độ nhớt	200 – 1000 mPa·s		

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ San lấp mặt bằng tuyệt vời và ứng dụng dễ dàng
- ✓ Bóc sạch không có cặn
- ✓ Khả năng chống ố vàng và chống nước tuyệt vời

ỨNG DỤNG

- ✓ Bảo vệ tạm thời cho bề mặt kính
- ✓ Bảo vệ thành phần kim loại và sơn
- ✓ Bảo vệ bộ phận nhựa trong quá trình xử lý và vận chuyển

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để san phẳng tốt nhất, để lớp phủ yên trong 10 phút sau khi thi công trước khi sấy ở 60–80 °C. Để dễ bóc, độ dày màng khô phải ≥ 50 µm.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở nhiệt độ 5–30 °C ở nơi khô ráo, thoáng mát; thời hạn sử dụng 12 tháng. Tránh đông lạnh và ánh nắng trực tiếp. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg