



YT-X51 Nhựa tự mờ polyester biến tính silicone gốc nước

TỔNG QUAN

YT-X51 là nhựa tự mờ aliphatic biến tính silicone polyester gốc nước tự phát triển. Nhũ tương thân thiện với môi trường có tính chất trung bình-mềm, mang lại hiệu suất mờ tuyệt vời và độ đen với cảm giác đầy đặn, mịn dầu, và chịu được nung ở nhiệt độ cao 240 °C. Nó phù hợp để phối hợp với các chất hoàn thiện bề mặt cho da không dung môi, da siêu sợi, da PU, da PVC và da cán.

THÔNG SỐ CHÍNH

Ngoại quan	Chất lỏng nhớt màu trắng sữa	Hàm lượng rắn	30 ± 1%
Giá trị pH	6.0 – 8.0	Loại ion	Anion
Độ nhớt (25 °C)	100 – 300 mPa·s	Môi trường phân tán	Nước khử ion / NMP

ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Nhựa tự mờ aliphatic biến tính silicone polyester gốc nước trung bình-mềm
- ✓ Hiệu suất mờ tuyệt vời và độ đen với cảm giác đầy đặn, mịn dầu
- ✓ Chịu được nung ở nhiệt độ cao 240 °C
- ✓ Tương thích để phối hợp với các chất hoàn thiện cho da không dung môi, da siêu sợi, da PU, da PVC và da cán

ỨNG DỤNG

- ✓ Các tác nhân hoàn thiện bề mặt da
- ✓ Mực in giấy
- ✓ Lớp phủ dệt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Điều chỉnh theo ứng dụng của bạn khi cần. Khuấy kỹ trước khi sử dụng và lọc qua lưới 150 mesh trước khi ứng dụng. Khi thêm phụ gia hoặc pha màu, hãy thử nghiệm trước và xác nhận trước khi sử dụng số lượng lớn.

BẢO QUẢN

Bảo quản ở 5–30 °C nơi khô ráo, thoáng mát, tránh đông lạnh, nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp. Thời hạn sử dụng 6 tháng. Đóng gói Thùng nhựa 50 kg / 120 kg