YT-8083 可剝離防護樹脂

產品概述

YT-8083 是一款基於水性聚氨酯樹脂體系開發的水性可剝離樹脂。產品固化後形成柔軟透明的漆膜，耐黃變，高延展、高拉伸，可為玻璃、金屬、塗裝件及塑料製品提供可靠的臨時防護塗層。

關鍵規格

外觀	微白透亮液體	**固含量**	35 ± 2%
pH 值	7 – 9	**比重**	1.06 ± 0.02 g/cm³
粘度	200 – 1000 mPa・s		

產品特點

- ✓ 流平性好，易施工
- ✓ 可剝性好，無殘留
- ✓ 耐黃變、耐水性優異

應用領域

- ✓ 玻璃表面臨時防護
- ✓ 金屬及塗裝件臨時防護
- ✓ 塑料件搬運與運輸臨時防護

使用說明

為達到好的流平效果，塗覆完成後應靜置 10 分鐘後再進行烘乾，烘乾溫度 60–80 °C；為保證良好可剝性，建議幹膜厚度控制在 50 μm 以上。

儲存條件

儲存於 5–30 °C 陰涼、乾燥、通風良好的環境，儲存期 12 個月，避免冰凍與光照。 包裝規格 50 kg / 120 kg 塑料桶